

NASTRO ADESIVO HOT MELT PER IMBALLI DI PESO LEGGERO
DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo hot melt realizzato con una formulazione a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche senza l'uso di solventi. L'elevata bagnabilità dell'adesivo garantisce una presa immediata nella chiusura di imballi di peso leggero. Adatto per dispenser manuali ed in particolare nastratrici automatiche.


CARATTERISTICHE


Svolgimento rumoroso

PRINCIPALI APPLICAZIONI


Chiusura di imballi di peso leggero



Ideale per nastratrici automatiche

SUPPORTO

POLIPROPILENE BIORIENTATO

VERSIONI DISPONIBILI

J = jumbo

COLORI

-  AVANA
-  BIANCO
-  TRASPARENTE

ADESIVO

HOT MELT

| DATI TECNICI | Unità di misura | Valore | Metodo di test |
|----------------------------|-----------------|--------|----------------|
| Spessore supporto | µm | 25 | AFERA 5006 |
| Spessore totale | µm | 39 | AFERA 5006 |
| Adesione su acciaio | N/cm | 4.5 | AFERA 5001 |
| Carico di rottura | N/cm | 40 | AFERA 5004 |
| Allungamento longitudinale | % | 160 | AFERA 5004 |

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopra indicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01_01/03/2023