

NASTRO ADESIVO HOT MELT CON SUPPORTO IN POLIESTERE RICICLATO PCR 90% PRESTAMPATO

DESCRIZIONE PRODOTTO

Nastro adesivo hot melt a base di gomme sintetiche e resine idrocarboniche, prestampato mediante stampa flessografica sandwich per ottenere una qualità di stampa di alta definizione. Caratterizzato da un film di poliestere con un contenuto del 90% di granulo riciclato post-consumo (PCR) da bottiglie di plastica. Adatto per la chiusura di imballi di medio peso con dispenser manuali ed in particolare nastratrici automatiche.



Supporto
PCR 90%



CARATTERISTICHE



Svolgimento
rumoroso



Ottimizza costi
trasporto



Salva spazio



Ottimizza tempi
di produzione



Stampa alta
definizione

PRINCIPALI APPLICAZIONI



Chiusura di imballi di
medio peso



Per uso manuale/dispenser



Per nastratrici automatiche

SUPPORTO

POLIESTERE BIORIENTATO
RICICLATO POST-CONSUMO AL 90%

ADESIVO

HOT MELT

VERSIONI DISPONIBILI

COLORI



AVANA



BIANCO



TRASPARENTE

DATI TECNICI	Unità di misura	Valore	Metodo di test
Spessore supporto	µm	19	AFERA 5006
Spessore totale	µm	36	AFERA 5006
Adesione su acciaio	N/cm	5	AFERA 5001
Carico di rottura	N/cm	45	AFERA 5004
Allungamento longitudinale	%	100	AFERA 5004

Informazioni tecniche, stoccaggio e uso del prodotto

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dalla data di consegna (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra i 15 e i 30° C e l'umidità relativa tra il 40 e il 60%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle indicate, ricondizionare il prodotto ai livelli descritti sopra. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche del prodotto nei limiti di tempo sopraindicati senza che qualità e funzionalità del medesimo siano pregiudicate. I dati tecnici riportati sono da intendersi con tolleranza +/- 10% e potranno essere modificati in qualsiasi momento per necessità produttive o per aggiornamenti tecnici.

Fabo spa declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo.

Rev.01_07/10/2026